

Vedalage Preto®



Manta Líquida Asfáltica

Es una membrana líquida a base de agua lista para ser usada a base de asfalto modificado con polímeros. Es un material impermeabilizante que tiene excelentes características de elasticidad, flexibilidad y adherencia.

Membrana líquida a base de asfalto moldeada in situ, para áreas con revestimiento o protección mecánica.
Código 317895- 317896



Ventajas

- Lista para su uso.
- Fácil manipulación y aplicación.
- Alta resistencia, elasticidad y flexibilidad.
- A base de agua, no es agresivo al medio ambiente, pudiendo ser aplicado en ambientes cerrados; Aplicación en frío, formando una membrana continua y sin enmiendas.
- Optima resistencia y durabilidad.

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar previamente lavada, seca, libre de polvo, barnices, pinturas, desmoldantes, ceras, hongos, moho o cualquier tipo de material que pueda perjudicar la adherencia de Vedalage® Preto.

La superficie a ser impermeabilizada deberá estar regularizada con mortero de cemento y arena (proporción 1:4), con una pendiente mínima de 1% hacia los desagües. Todos los vértices y aristas deberán ser redondeados para mejor aplicación del producto, con un radio aproximado de 5 a 8 cm. Aguardar la cura del mortero de regularización por mínimo 7 días antes de iniciar la impermeabilización.

Herramientas Rodillo para pintar de lana de pelo corto.

Vedalage® Preto	Presentaciones	Rendimiento*
Azoteas	Galón 3,6 Kg	1,4 m ²
	Balde 18 Kg	7,0 m ²
Áreas Húmedas	Galón 3,6 Kg	1,8 m ²
	Balde 18 Kg	9,0 m ²

* Observaciones:

- Los rendimientos teóricos pueden variar dependiendo del tipo de sustrato;
- Los rendimientos son considerados luego de la aplicación de 5 manos del producto (aproximado 500 g/mano)

Usos

- Losas de azoteas.
- Áreas húmedas (baño, cocina, terraza, baranda).
- Muros de contención (lado de la tierra).
- Jardinearas.
- Saunas y cámaras frigoríficas.
- Vigas Canal de hormigón.
- Paredes y pisos.

Aplicación del Producto

1° Mano: Aplique una mano de **Vedalage® Preto** diluido en 50% de agua que tendrá función de camada de imprimación. De un intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre manos, considerando la temperatura ambiente.

2° Mano: Aplique las manos subsecuentes sin dilución, hasta alcanzar el consumo recomendado.

Aguardar el secado por un mínimo de 5 días antes del test de estanqueidad de 72 horas.

Restricciones de Uso

No aplicar el producto con tiempo lluvioso y sustrato mojado.

No dejar el producto expuesto a la intemperie.