

Viaplus Reparó®



Impermeabilizante para tratamiento de humedad en paredes

Viaplus Reparó es un impermeabilizante monocomponente blanco, a base de cementos especiales, aditivos minerales y polímeros, indicado para sellado y tratamiento de humedad en paredes interiores y exteriores.

Masilla impermeabilizante contra moho, hongos y ampollas en paredes.

Código V0217142 / V0217140



Ventajas

- Resistente a la humedad ascendente;
- Aplicación directa sobre revoque íntegro y bloques de hormigón y cerámica;
- Fácil aplicación;
- Puede ser usado como terminación final;
- Acepta pintura a base de agua.

USO

Viaplus® Reparó es utilizado para impermeabilización, eliminación de la humedad en paredes internas y externas.

Preparación de la superficie

Remover todas las partículas sueltas o desagregadas, moho, costra, tinta, textura, carbonatación hasta alcanzar una superficie firme.

Aplicación del Producto

- Humedecer bien la superficie con agua limpia utilizando brocha o cepillo.
- Aplique una capa de Viaplus® Reparó con una llana metálica lisa en un espesor entre 1,5 a 3 mm.
- Caso sea necesario aplique una segunda capa hasta alcanzar un espesor total de un máximo de 4 mm.
- Si desea, realice la terminación enseguida con una esponja húmeda, luego de 2 horas realice un leve alisado con una lija fina.
- Aguarde 24 horas para aplicar la pintura.

Preparación de la superficie

Homogeneizar el producto antes de utilizarlo. Disuelva Counter Humidity en agua, amasando uniformemente, sin dejar grumos.

Preparación del Producto

- Para envases de 12 Kg agregue en un recipiente limpio, 3 litros de agua limpia. Agregue de a poco Viaplus® Reparó y mezcle mecánicamente por un mínimo de 3 minutos o manualmente por un mínimo de 5 minutos hasta alcanzar una pasta homogénea y sin grumos.
- Para envases de 4 kg de Viaplus® Reparó utilizar 1 litro de agua limpia.
- Luego de la mezcla el tiempo de utilización es de 30 a 40 minutos a temperatura media de 25 °C. Luego de ese período no recomendamos su uso.

Restricciones de Uso

No utilice el producto en:

- Piscinas, tanques o reservorios y áreas frías;
- Estructuras sujetas a fisuración;
- Áreas sujetas a napa freática actuante.

Viaplus® Reparó	Rendimiento con espesor de 1,5 mm
Galón 4 kg	1,7 m ²
Balde 12 kg	5 m ²